

# Flytspackel Universal

Flytspackel Universal är en fiberförstärkt, snabbhärdande avjämningsmassa som är avsedd för inomhusbruk. Produkten är avsedd att användas på underlag av betong, lättbetong, sten, keramik, golvgips samt trä (stålarmning måste användas). Även för fribärande golvkonstruktioner. Kan användas vid värmegolv och fallbyggnad. Lämpliga ytskikt är klinker, löslagda trägolv, plastmattor. Följ alltid ytskiktleverantörens anvisningar.

## Arbetsbeskrivning

Underlaget skall vara fritt från damm, smuts, olja och annat som kan försämra vidhäftningen. Underlaget och lokalen skall ha en temperatur överstigande +10°C och vidhäftnings- eller ythållfasthet ska inte underskrida 0,5 MPa. Underlaget primas med Universal Golvprimer enligt anvisningar för produkten. Primern skall torka innan golvspacklet appliceras. Till 25 kg spackel åtgår 4,0-4,5 liter vatten. Använd alltid dricksvatten. Tillsätt först vatten, därefter spackelpulvret och blanda med en vispförsedd bormaskin. Efter att massan är homogen och klumpfri blandas ytterligare två minuter. Spacklets konsistens varierar med vattenmängden. Vid fallbyggnad används minsta rekommenderade vattenmängd. Tillsätt aldrig mer vatten än rekommenderat, blanda alltid hela säckar. Häll ut den blandade spackelmassan på golvet och fördela med en tandad spackel. Golvet är beläggningsbart med täta ytskikt efter 1 dygn/cm skiktjocklek. Klinker och löslagda trägolv kan läggas dag efter spackling. De angivna torktiderna förutsätter +20°C, max 50% RF (relativ fuktighet) och ett visst luftombyte. Högre fuktighet och/eller lägre temperaturer förlänger torktiden

## Teknisk data

Underlag	Skiktjocklek
Betong	5-70 mm
Lättbetong	6-20 mm
Klinker/Sten	5-70 mm
Golvspånskiva	15-70, 22 mm golvspånskiva reglad C/C 600 mm eller tätare.
Flytande golvkonstruktioner	30-70 mm, armeras med nät N4150 eller motsvarande.
Ätgång	1,8 kg/kvm/mm
Användningstid	ca 10-25 min
Gångbar	1-3 timmar
Tryckhållfasthet	C25
Böjdraghållfasthet	F4

## **Förpackning**

Levereras i papperssäck om 25 kg

## **Lagring**

Förvaras torrt och skall användas inom 6 månader efter tillverkningsdatum.

2019-10-30